

<i>Sample</i>	<i>Point</i>	<i>SiO₂</i>	<i>P₂O₅</i>	<i>CaO</i>	<i>TiO₂</i>	<i>Y₂O₃</i>	<i>ZrO₂</i>	<i>PbO</i>	<i>ThO₂</i>	<i>UO₂</i>	<i>Total</i>
Tasjo-2	1	3.4	0	1.64	3.28	0	0	0	0	77.35	85.67
Tasjo-2	2	8.92	7.39	4.4	1.63	8.37	0	0	0	52.72	83.43
Tasjo-2	3	4.13	0	1.68	3.61	0	0	0	0	71.17	80.59
Tasjo-2	4	9.34	4.75	3.64	2.34	5.87	0	0	0	47.2	73.14
Tasjo-2	5	9.95	9.67	4.7	1.02	6.98	0	0	0	41.32	73.64
Tasjo-2	6	12.09	3.35	1.54	0.97	8.3	0	0	0	48.22	74.47
Tasjo-2	7	11.27	1.47	0.88	1.1	4.53	0	0	0	55.71	74.96
Tasjo-2	8	10.49	0	1.26	1.93	0	0	0	0	61.61	75.29
Tasjo-2	9	8.38	1.94	1.37	0.61	5.73	0	0	0	57.41	75.44
Tasjo-2	10	2.38	0	1.78	4.4	0	0	0	0	80.78	89.34
Tasjo-2	11	3.48	0	2.64	33.81	0	0	0	4.59	45.05	89.57
Tasjo-2	12	2.49	0	2.75	34.48	0	0	0	4.4	42.92	87.04
Tasjo-2	13	15.18	6.3	2.53	1.51	10.3	0	0	0	43.26	79.08
Tasjo-2	14	10.85	4.86	3.04	2.47	7.57	0	0	0	54.29	83.08
Tasjo-2	15	2.8	0	1.4	2.7	0	0	5.23	0	80.16	92.29
Tasjo-2	16	2.29	0	1.43	2.88	0	0	4.71	0	82.73	94.04
Tasjo-2	17	4.47	0	1.46	3.48	0	0	0	0	77.44	86.85
Tasjo-2	18	5.35	0	1.57	33.35	0	0	0	0	45.24	85.51
Tasjo-2	19	6.4	0	1.37	32.08	0	0	0	6.2	39.76	85.81
Tasjo-2	20	7.65	14.07	4.31	0	16.15	0	0	0	33.09	75.27
Tasjo-2	21	6.37	15.4	7.3	0	13.98	0	0	0	29.4	72.45
Tasjo-2	22	12.84	11.21	6.36	0.76	6.5	0	0	0	36.47	74.14
Tasjo-2	23	11.03	7.82	4.13	1.23	6.27	0	0	0	45.65	76.13
Tasjo-4	24	3.61	0	2.21	32.43	0	0	0	0	44.74	82.99
Tasjo-4	25	3.6	0	1.57	32.93	0	0	0	7.59	39.07	84.76
Tasjo-4	26	7.17	21.67	4.36	0	22.44	0	0	8.8	10.06	74.5
Tasjo-4	27	8.5	4.27	0.9	0	6.2	0	0	13.67	42.33	75.87
Tasjo-4	28	6.88	3.84	1.09	1.27	4.76	0	0	12.41	44.45	74.7
Tasjo-2	29	7.17	12.82	4.56	2.08	14.12	0	0	0	29.26	70.01
Tasjo-2	30	12.55	2.94	4.01	5.97	5.09	16.29	0	0	28.56	75.41
Tasjo-2	31	10.67	5.95	4.39	0	6.82	7.2	3.96	0	34.91	73.9
Tasjo-2	32	7.5	14.85	4.17	1.84	16.98	0	0	0	30.94	76.28
Tasjo-2	33	15.3	4.03	3.44	0	6.5	13.78	0	6.28	20.86	70.19
Tasjo-2	34	4.26	0.08	1.61	4.64	0	1.48	1.94	0	78.51	92.52
Tasjo-2	35	8.67	0.3	0.67	8.39	0	0.65	0.07	0	65.95	84.7
Tasjo-2	36	5.87	1.91	1.95	31.97	1.16	0	0	0	41.6	84.46
Tasjo-2	37	6.56	0.72	2.59	15.3	0	1.3	2.04	0	52.93	81.44
Tasjo-2	38	10.31	8.84	6.41	1.42	7.28	4.15	0	0	41.07	79.48
Tasjo-2	39	9.77	6.64	5.64	0	6.58	6.6	0	1.65	38.16	75.04
Tasjo-2	40	5.06	2.05	3.33	7.92	1.26	0.91	1.64	0	65.81	87.98
Tasjo-2	41	4.37	0.83	2.27	30.87	2.1	0	0.55	0	40.69	81.68
Tasjo-2	42	14.4	5.41	4.94	1.62	6.55	10.96	1.95	0	39.56	85.39
Tasjo-2	43	9.51	8.44	3.62	0	7.59	0	0	0	43.63	72.79
Tasjo-2	44	13.26	7.57	4	0	10.36	9.63	1.46	0	29.25	75.53
Tasjo-12	45	10.92	9.53	3.46	0	9.25	0	0	12.67	32.21	78.04
Tasjo-12	46	7.98	11.5	2.91	0	11.16	0	0	0	36.45	70
Tasjo-12	47	10.92	7.54	2.6	0	12.48	0	0	0	39.56	73.1
Tasjo-12	48	8.67	11.59	3.8	0	12.19	0	0	0	38.7	74.95
Tasjo-12	49	15.96	0	1.9	0	5.34	0	0	0	53.07	76.27
Tasjo-12	50	2.08	0	1.78	28.29	0	0	0	0	39.98	72.13
Tasjo-12	51	9.63	7.61	2.48	0	8.42	0	0	0	43.71	71.85
Tasjo-12	52	11.2	2.7	2.2	9.95	0	0	0	0	46.08	72.13
Tasjo-12	53	7.97	15.13	4.23	0	16.17	0	0	0	33.91	77.41
Tasjo-12	54	6.09	0	0	27.92	2.46	0	0	0	36.83	73.3
Tasjo-13	55	11.21	3.53	2.87	2.37	0	0.94	0	0	54.57	75.49
Tasjo-13	56	11.75	3.03	2.54	0	0.72	1.25	0	0	57.35	76.64
Tasjo-13	57	12.64	3.04	2.24	9.23	0	0	0	0	45.22	72.37
Tasjo-13	58	9.8	3.23	2.62	1.59	0.69	1.08	0	0	51.62	70.63
Tasjo-13	59	9.05	2.75	1.38	19.04	0	0	0	0	44.75	76.97

<i>Sample</i>	<i>Point</i>	<i>SiO₂</i>	<i>P₂O₅</i>	<i>CaO</i>	<i>TiO₂</i>	<i>Y₂O₃</i>	<i>ZrO₂</i>	<i>PbO</i>	<i>ThO₂</i>	<i>UO₂</i>	<i>Total</i>
Tasjo-13	60	10.78	3.33	2.58	4.42	0	0	0	0	54.21	75.32
Tasjo-13	61	9.55	2.96	2.65	12.16	0	0	0	0	48.88	76.2
Tasjo-13	62	10.31	4.3	3.63	9.57	0	0	0	0	49.83	77.64
Tasjo-13	63	9.51	2.7	2.14	6.39	0	0	0	0	52.98	73.72
Tasjo-36	64	15.93	1.55	3.52	11.32	0.24	0	0	0	54.64	87.2
Tasjo-36	65	16.2	1.83	3.45	8.93	0.48	0.17	0	0	55.53	86.59
Tasjo-36	66	18.25	0.96	2.99	5.41	0	0.58	0	0	46	74.19
Tasjo-36	67	15.68	0.84	2.94	5.81	0	0.75	0	0	56.31	82.33
Tasjo-36	68	16.21	1	2.49	12.45	0	0.79	0	0	53.83	86.77
Tasjo-36	69	20.7	1.71	2.96	2.31	0.97	0	0	0	52.54	81.19
Tasjo-36	70	13.08	2.61	3.18	6.33	0	4.61	0	0	45.02	74.83
Tasjo-36	71	13.11	0.85	0.87	5	0	2.02	0	0	50.11	71.96
Tasjo-36	72	8.56	3.03	3.77	19.46	0	1.47	1.51	0	38.26	76.06
Tasjo-36	73	13.56	2.24	3.8	0	0.49	0.48	0.35	0	58.14	79.06
Tasjo-36	74	15.61	2.6	5.04	1.73	0	0	0	0	58.79	83.77
Tasjo-36	75	12.42	2.23	4.22	6.07	0.83	1.2	0.84	0	55.95	83.76
Tasjo-36	76	14.94	3.02	4.1	7.65	0	0	0.76	0	56.69	87.16
Tasjo-36	77	11.9	4.92	7.1	15.83	0	0	0	0	47.43	87.18
Tasjo-36	78	16.17	2.66	3.73	3.49	0	0	1.24	0	63.05	90.34
Tasjo-36	79	15.31	2.39	3.66	1.91	0	1.53	0.25	0	61.98	87.03
Tasjo-36	80	7.64	1.17	2.7	2.13	0	0	1.16	0	56.58	71.38
Tasjo-36	81	11.32	1	1.14	16.59	0.73	0	0	0	55.7	86.48
Tasjo-36	82	13.03	3.06	4.37	6.69	0	0	0	0	49.76	76.91
Tasjo-36	83	15.92	2.19	3.93	2.08	0	0	0	0	55.99	80.11
Tasjo-36	84	4.2	0.11	1.99	0	1.02	0	2.35	0	83.71	93.38
Tasjo-36	85	4.67	0.56	0	0	1.05	0	0	0	84.58	90.86
Tasjo-36	86	14.75	3.26	4.11	18.15	0	0	0	0	51.97	92.24
Tasjo-36	87	16.14	5.38	5.04	6.31	0	0	0.31	0	60.08	93.26
Tasjo-36	88	17.89	3.87	4.05	0	0	1.37	0.31	0	64.57	92.06
Tasjo-36	89	17.81	4.57	4.51	1.94	0	0	1.29	0	66.38	96.5
Tasjo-36	90	5.63	0.41	2.05	0	0	0	0	0	83.88	91.97
Tasjo-36	91	4.27	0.39	1.41	0	0	0	0	0	86.19	92.26
Tasjo-36	92	6.04	0.72	1.42	2.25	0	0	0.7	0.11	75.75	86.99