



HAL
open science

Modelées ou moulées ? Les premières briques crues du Caucase au Néolithique

Emmanuel Baudouin

► **To cite this version:**

Emmanuel Baudouin. Modelées ou moulées ? Les premières briques crues du Caucase au Néolithique. e-Phaistos, 2020, VIII (2), 10.4000/ephaistos.7912 . hal-03150479

HAL Id: hal-03150479

<https://hal.science/hal-03150479v1>

Submitted on 9 Jan 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Modelées ou moulées ? Les premières briques crues du Caucase au Néolithique

Shaped by Hand or Moulded ? The First Sun-dried Mud Bricks in the Southern Caucasus Neolithic

Emmanuel Baudouin

La genèse de la technique de la brique est un sujet bien documenté en Mésopotamie. Les différentes étapes évolutives de la brique modelée à la brique moulée sont attestées entre la fin du 9^e et le milieu du 7^e millénaire av. J.-C. (Aurenche 1981 ; Aurenche 1993 ; Sauvage 1998 ; Sauvage 2001 ; Sauvage 2011). Pour le Caucase, les recherches sur les techniques de construction sont relativement récentes (Ioseliani 2017 ; Baudouin et al. 2018 ; Baudouin 2019). Dans cette région, les premiers établissements sédentaires apparaissent plus tardivement qu'en Mésopotamie à la fin du 7^e millénaire. Dès le milieu du XX^e siècle, les recherches se sont focalisées sur les modalités d'installation de ces premières communautés. Deux hypothèses majeures s'affrontent : une genèse locale et autonome (Vavilov 1932 ; Amirkhanov 1987) ; l'apport des communautés de Mésopotamie par l'échange de matériaux et d'objets (Kiguradze 1986 ; Kushnareva 1997) ou d'une « colonisation » (Abibullaev 1959 ; Narimanov 1987).

2 L'étude de l'évolution des techniques architecturales s'inscrit dans cette dynamique de recherche. C'est un élément clé pour la compréhension du développement culturel et technique dans la région. Ces recherches sont d'autant plus importantes que l'architecture est un objet de la culture matérielle à forte inertie technique, soumis à des règles de circulation et d'échange originales : l'idée et les connaissances circulent et non l'objet fini ou la matière comme cela peut-être le cas pour d'autres artefacts. Dès lors, l'architecture doit être comprise comme l'élément moteur d'un réseau d'échanges particuliers où les acteurs de la transmission ne peuvent être que les constructeurs eux-mêmes.

À partir de ce constat, plusieurs questions peuvent être posées. Quelles sont les techniques de façonnage de la brique attestées au Néolithique dans le Caucase ? La brique moulée est-elle utilisée dès cette période ? Si oui, peut-on définir une évolution locale des techniques, ou s'agit-il au contraire d'un apport des communautés mésopotamiennes ? Enfin, quels sont les moyens à disposition de l'archéologue pour restituer les étapes de la chaîne opératoire à partir des vestiges matériels ? Au regard des découvertes archéologiques récentes, il est possible d'avancer sur la question de l'évolution de la technique de la brique dans le sud du Caucase au Néolithique.

Les attestations de la brique crue dans le Caucase au Néolithique

La technique de la brique crue semble maîtrisée dès l'installation des premières communautés sédentaires (fin 7^e - début 6^e millénaire) dans la moyenne vallée de la Kura, en Azerbaïdjan, et dans la plaine de l'Ararat, en Arménie (fig.1). Elle apparaît plus tardivement dans la plaine de Mil (autour de 5600 av. J.-C.), en même temps que les premières installations sédentaires. Sur plusieurs sites, la brique est utilisée en concomitance de la bauge¹ (Baudouin 2019). Cette dernière technique, bien que minoritaire, continue d'être employée tout au long du Néolithique dans le Caucase alors qu'en Mésopotamie, on constate une diminution de son utilisation entre la fin du 7^e et le milieu du 6^e millénaire au profit de la brique crue (Baudouin en préparation). La composition de la terre à bâtir, que ce soit pour la brique ou la bauge, varie peu dans l'ensemble. Il s'agit d'un mélange de terre et d'eau auquel est ajouté un dégraissant souvent végétal – utile pour augmenter la cohésion de la terre – ou occasionnellement minéral.

Dans un premier temps, les critères morphologiques ont permis de distinguer deux ensembles régionaux avec, dans la vallée de l'Araxe, la production de briques plates et, dans la moyenne vallée de la Kura, celle de briques plano-convexes (Chataigner 1995 ;

Kushnareva 1997). Une reprise récente des données archéologiques a démontré que l'aire de production des briques plates pouvait s'étendre à la moyenne vallée de la Kura et à la plaine de Mil où les attestations sont nombreuses durant tout le Néolithique (Baudouin 2019). En revanche, la zone de production des briques plano-convexes semble bien circonscrite à la moyenne vallée de la Kura, avec toutefois des attestations plus à l'est, dans la plaine du Karabagh (Ismail Tepe), mais toujours à proximité d'affluents de la Kura. De fait, la brique plano-convexe représente un important marqueur technoculturel (Chataigner 1995 :58).

Indépendamment de leur forme, les briques peuvent être classées selon trois catégories en fonction de leur dimension (Baudouin 2019 : 114, fig.5). Jusqu'au milieu du 6^e millénaire, leur taille est variable, mais après cette période les modules tendent à se standardiser (Baudouin 2019 :113).

Si la forme des briques et leurs dimensions sont presque toujours mentionnées dans la littérature archéologique, ce n'est pas le cas du mode de façonnage. Seule Christine Chataigner (1995 : 57-58) fait état de « briques modelées au profil en dos d'âne » pour désigner les briques plano-convexes de la Kura en référence aux briques proche-orientales produites au PPNA (9^e-8^e millénaires).

Chaîne opératoire et critères d'identification

Selon la terminologie établie par Olivier Aurenche (2003 :279, tab.1), deux procédés principaux de façonnage de la brique peuvent être distingués : le modelage et le moulage. Grâce aux recherches ethnoarchéologiques (Wulff 1966 ; Guest-Papamanoli 1978 ; Daune-Le Brun 2003 ; Darles et al. 2011 :20) et archéologiques (Sauvage 1998 ; Sauvage 2009) sur la brique et sa mise en oeuvre, cette typologie peut être affinée et élargie à quatre procédés principaux : le modelage, le coupage, le pressage et le moulage (Tab.1). Pour ce dernier, au moins trois modes opératoires sont distingués en Orient : la technique dite « à coup d'eau » (utilisant un moule sans fond préalablement humidifié pour faciliter le démoulage), celle du « moule enfoncé » (ou à l'emportepièce) et celle « à coup de sable » (utilisant un moule à fond, amovible ou non, humidifié puis saupoudré de sable pour faciliter le démoulage). Comme résumé dans le tableau 1, la chaîne opératoire de ces différentes techniques varie en fonction des étapes de la confection.

D'après la littérature sur la question, il ressort que les critères d'identification d'une brique moulée sur le terrain archéologique peuvent être classés selon deux types : les critères primaires et les critères secondaires. Les premiers correspondent à l'observation de stigmates sur le matériau lui-même. Ils peuvent être distingués des critères secondaires, qui ne font pas référence à des étapes particulières de la chaîne opératoire, mais plutôt à un ensemble de paramètres empiriques (ci-dessous).

Parmi les critères primaires, deux étapes de la chaîne opératoire sont observables sur les briques si un démontage minutieux du mur est effectué lors de la fouille (Aurenche 1981 :64 ; Delougaz 1933 :8 ; Tunca 1984 :122-123). Premièrement, le raclage de l'excédent de terre disposé dans le moule crée des traces circulaires ou longitudinales sur la face supérieure de la brique (Fig.2 a-b).

Deuxièmement, le retrait du moule par le haut laisse généralement un bourrelet de terre sur la partie supérieure de la brique ou des traces d'écèlement sur les tranches sommitales (Fig. 3). Le même type de stigmatisme peut être observé sur la partie inférieure des briques façonnées selon la technique du « moule enfoncé » lors du débitage des briques par enfoncement du moule dans la masse de terre préalablement préparée (Aurenche 1981 :65). D'autres observations peuvent également apporter des précisions sur certaines étapes de la confection⁴, comme la présence de négatifs de végétaux sur l'une des faces de la brique, signe que la terre à bâtir a été étalée sur un lit végétal avant la fabrication des briques (Daune-Le Brun 2003 :156).

Parmi les critères secondaires, retenons la régularité des formats⁵, la présence d'angles et d'arêtes nets et des côtés de la brique rectilignes. Si la récurrence de ces observations sur une même brique ne laisse que peu de doute quant à l'interprétation de l'utilisation du moule, il faudra privilégier celle du modelage en l'absence de ces indices (Tunca 1984 :122). Toutefois, au regard de la maîtrise des constructeurs anciens confectionnant des briques modelées (Aurenche 1981 :64), retenir les seuls critères secondaires n'est

pas suffisant pour définir avec certitude l'usage du moule.

Ces observations de terrain peuvent être complétées par des analyses micromorphologiques. L'examen au microscope apporte des précisions sur la composition, le degré d'humidité et l'intensité du malaxage lors de la préparation de la terre à bâtir (Cammass 2003). L'analyse des lames minces renseigne également sur la technique de façonnage utilisée. Par exemple, l'observation de longues fissures rectilignes et de « vides aplatis » (Cammass 2015 :63) est caractéristique d'une brique moulée (Tab.1).

Enfin, modelage ou moulage ?

Les dernières découvertes font état de l'utilisation de la brique modelée dans la plaine de Mil, à Kamiltepe (Helwing et al. 2017 :17). Ces briques, employées pour la construction d'une terrasse entièrement en brique de 24m de diamètre et préservée sur 2,6m de hauteur, ont été identifiées comme telles par leur format irrégulier. Ce même type de briques est aussi attesté dans la moyenne vallée de la Kura, à Mentesh Tepe, mais seulement pour la construction d'une petite installation circulaire constituée de briques posées de chant et non pour l'édification des murs (Baudouin et al. 2017 :44). Ces briques ont des angles et des bords très arrondis et des dimensions variables.

15 En revanche, les données inédites récoltées dans la moyenne vallée de la Kura à Aruchlo et à Mentesh Tepe font état de l'utilisation de briques plano-convexes moulées dès le début du 6^e millénaire. À Mentesh Tepe, les observations de terrain ont montré que certaines avaient des rebords parfaitement droits et des bourrelets à leur sommet (Fig.4 a-b) pour des dimensions constantes de 43-45x15-16x9-10cm (Baudouin2019 : 112, tab.3). La présence d'un bourrelet sur la partie inférieure de la brique pourrait expliquer l'usage de la technique du « moule enfoncé », même s'il est difficile de trancher en l'absence de données quantitatives suffisantes.

Par ailleurs, de légères stries longitudinales (Fig.5 a-b) sur la face bombée de plusieurs briques laissent à penser qu'une égalisation de la surface a été faite à l'aide d'un outil ou du tranchant de la main (Baudouin 2019) à moins que ces traces n'aient été destinées à faciliter l'adhésion du mortier lors de l'érection du mur (Aurenche 1981 :62 ; Sauvage 1998 :41-42) ou les deux à la fois.

À Aruchlo, des stigmates similaires ont pu être observés sur des briques cuites accidentellement retrouvées dans un niveau d'effondrement incendié associé au début de l'occupation du site (Ioseliani 2017 :282). Comme à Mentesh Tepe, la présence probable d'un bourrelet de terre à la base de certaines briques permettrait de privilégier l'hypothèse de l'utilisation de la technique du « moule enfoncé » (Fig. 6 a).

La carte d'identité de la brique moulée

L'emploi du moule est une innovation majeure désormais bien documentée au Proche-Orient (Sauvage 2009 :194, fig.4). La technique semble apparaître au PPNB récent (6600-6000 av. J.-C.) en Anatolie, avant de se diffuser dans la moyenne vallée de l'Euphrate puis en Mésopotamie centrale durant le PPNB final et le Samarra (6000-5700 av. J.-C.). Quant au Caucase, l'enjeu est de déterminer s'il s'agit d'une innovation autonome ou, au contraire, d'une importation venue de Mésopotamie. Il est donc nécessaire de considérer deux paramètres principaux : la géographie et la chronostratigraphie.

Dans l'état actuel des données, l'absence de briques moulées dans la vallée de l'Araxe constitue un problème dans l'hypothèse d'un transfert technique venu de Mésopotamie. En effet, cette région est un point de passage obligatoire entre la plaine mésopotamienne et la vallée de la Kura. Expliquer le rejet de son adoption dans la vallée de l'Araxe s'avère difficile tant cette innovation représente un progrès technique majeur, à moins de considérer que les populations n'étaient pas prêtes au changement. Dans ce cas, cette « inertie technique » (Leroi-Gourhan 1945, 323) serait le reflet du refus d'assimilation d'une nouvelle technique. Une autre hypothèse serait de considérer que cette particularité représente une simplification des techniques (Pétrequin, Cassen 2018). Dans ce cas, cette adaptation serait le signe que le « culturel » aurait influé directement sur le traitement de la matière (Lemonnier 1991 :19).

Par ailleurs, la forme plano-convexe des briques de la vallée de la Kura ne trouve pas de parallèle tant dans la vallée de l'Araxe qu'en Mésopotamie. Or, la morphologie semble avoir une importante valeur technico-culturelle au regard de son usage bien circonscrit. Cette absence de comparaison fragilise davantage l'interprétation d'une diffusion technique venue de Mésopotamie.

La présence de briques moulées dès la phase formative du Néolithique atteste de la précocité de cette technique dans la vallée de la Kura. Les données stratigraphiques à Mentesh Tepe et à Aruchlo tendent à montrer que la brique moulée est utilisée dès les premières phases d'occupation sur ces deux sites. Selon les datations par radiocarbone, ces niveaux sont respectivement datés aux alentours de 5990-5790 av. J.-C. (Lyonnet et al. 2017 :128, tab.1) et de 5880-5730 av. J.-C. (Hansen et al. 2012 :85, tab.19). Par ailleurs, l'occupation primitive de plusieurs sites de la vallée de la Kura est caractérisée par l'adoption d'une architecture semi-enterrée (Fig. 7) comme à Mentesh Tepe, Aruchlo, Shomu Tepe ou encore à Haci Elamxanlı Tepe (Baudouin 2019 :134-137).

Or, le développement de ce type architectural est un phénomène bien documenté par l'archéologie et l'ethnographie. Son utilisation est couramment associée à l'adoption récente d'un mode de vie sédentaire par des populations anciennement nomades (Aurenche 1981 :98 ; Cauvin 1978 :23) et coïncide généralement avec un développement local des techniques architecturales. Si, à Aruchlo, la contemporanéité de l'architecture semi-enterrée et l'utilisation des briques plano-convexes n'a pu être prouvée par la stratigraphie, à Mentesh Tepe, ces deux techniques sont concomitantes. S'il n'est pas possible d'établir un lien de cause à effet entre le développement de l'architecture semi-enterrée et celui de la brique moulée, l'originalité morphologique et technique des briques plano-convexes renforce l'hypothèse d'une genèse autonome des techniques architecturales dans la vallée de la Kura. Dans une autre mesure, les attestations de briques modelées dans cette région permettraient de documenter une invention autonome. Néanmoins, dans l'état actuel des connaissances, la succession clayonnage/bauge/brique bien attestée en Mésopotamie ne peut être prouvée dans le Caucase. Il conviendrait alors de considérer que le développement technique des communautés de la vallée de la Kura est imputable au milieu intérieur (Leroi-Gourhan 1945 :322), indépendamment de toute influence culturelle extérieure en ce domaine.

Perspectives

Ce bref tour d'horizon permet d'ores et déjà de confirmer l'utilisation de la brique crue dès la fin du 7^e millénaire dans le Caucase. Si les informations quant au mode de façonnage font encore défaut dans la plupart des cas, les découvertes récentes à Aruchlo et à Mentesh Tepe apportent un éclairage nouveau pour comprendre l'évolution des techniques dans la région.

La brique crue moulée apparaît dès la phase formative du Néolithique. Dans l'état actuel des recherches, son utilisation semble limitée à la vallée de la Kura et pourrait coïncider avec une genèse locale de la technique. Cette interprétation est confortée par la présence d'une architecture semi-enterrée et de briques modelées dans les phases les plus anciennes sur plusieurs sites de la région, indice probable d'une sédentarisation récente et autonome de populations auparavant nomades.

Ce travail représente une première étape vers une meilleure compréhension de l'évolution des techniques architecturales dans le Caucase. Ces résultats devront être confirmés par de nouvelles recherches sur le terrain. Il serait notamment intéressant de déterminer le mode de façonnage des briques dans la vallée de l'Araxe. Enfin, l'utilisation de la micromorphologie s'avère désormais indispensable lors de fouilles archéologiques. Ce travail devrait passer par la réalisation d'un échantillonnage et d'un examen systématique des matériaux de construction sur l'ensemble des sites fouillés.

BIBLIOGRAPHIE

- ABIBULLAEV Osman A., *Arkheologicheskie rakopki v Kyultepe* [Archaeological excavations at Kültepe], Baku, 1959
- AMIRKHANOV Khizri A., *Chokhskoe poselenie – Chelovek i ego kul'tura v neolite i neolite gornogo Dagestana* [The Chokh settlement. Men and culture in the Mesolithic and Neolithic of mountainous Dagestan], Moscou, 1987

AURENCHE Olivier, *La maison orientale : l'architecture du Proche-Orient ancien des origines au milieu du quatrième millénaire*, Paris, P. Geuthner, 1981

AURENCHE Olivier, « L'origine de la brique dans le Proche-Orient ancien », in FRANGIPANE Marcella, HAUPTMANN Harald, LIVERANI Mario, MATTHIAE Paolo, MELLINK Machteld (eds), *Between the Rivers and Over the Mountains: Archaeological Anatolica et Mesopotamica*. Alba Palmieri dedicata, Rome, Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Anthropologiche dell'Antichità, Università di Roma La Sapienza, 1993, p.71-86

AURENCHE Olivier, « Propositions de terminologie pour les modalités de mise en oeuvre de la terre comme matériau de construction » in CHAZELLES C.-A. et KLEIN A. (eds), *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre. Actes de la table-ronde de Montpellier 17-18 novembre 2001*. 1. Terre modelée, découpée ou coffrée : matériaux et modes de mise en oeuvre, Montpellier, Éd. de l'Espérou, 2003, p.279-282

BAUDOIN Emmanuel, « Remarques préliminaires sur les techniques architecturales du Néolithique et du Chalcolithique à Mentesh Tepe (Azerbaïdjan) » in HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, LYONNET Bertille, GULIYEV Farhad, HANSEN Svend and MIRTSHULAVA Guram (eds.), *The Kura Projects: New Research on the Late Prehistory of the Southern Caucasus*. Archäologie in Iran und Turan, Berlin, Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, 2017, p.153-162

BAUDOIN Emmanuel, « Rethinking Architectural Techniques of Southern Caucasus in the 6th Millennium BC: A Re-Examination of Former Data and New Insights », *Paléorient* 45/1, 2019, p. 101-136

BAUDOIN Emmanuel, *L'architecture en Syro-Mésopotamie et dans le Caucase de la fin du 7^e à la fin du 5^e millénaire*, Turnhout, Brepols Publishers (sous presse)

BAUDOIN Emmanuel, LYONNET Bertille, HAMON Caroline, « Architectural Techniques and Cultural Relationships between the Caucasus and Mesopotamia at the Beginning of the Sixth Millennium B.C » in DOUCHÉ Carolyne et PICHON Fionia (eds), *Routes de l'Orient, Actes I. From the Caucasus to the Arabian Peninsula: Domestic Spaces in the Neolithic*, 2018, p.49-84

BAUDOIN Emmanuel, MURA Mathilde, MANEL Camille, « Mentesh Tepe (Azerbaïdjan) : résultats préliminaires de la campagne de fouille 2015 », *Routes de l'Orient*, 3, 2017, p.41-52

CAMMAS Cécilia, « L'architecture en terre crue à l'âge du Fer et à l'époque romaine : apports de la discrimination micromorphologique des modes de mise en oeuvre », in CHAZELLES Claire-Anne de, KLEIN Alain (éds), *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre. Actes de la table-ronde de Montpellier 17-18 novembre 2001*. 1. Terre modelée, découpée ou coffrée : matériaux et modes de mise en oeuvre, Montpellier, Éd. de l'Espérou, 2003, p.33-53

CAMMAS Cécilia, « La construction en terre crue de l'âge du Fer à nos jours. L'apport de la micromorphologie à la compréhension des techniques », *Archéopages. Archéologie et société*, 42, 2015, p.58-67

CAUVIN Jacques, *Les Premiers villages de Syrie-Palestine du IX^{ème} au VII^{ème} millénaire avant J.C.*, Lyon, Maison de l'Orient, 1978

CHATAIGNER Christine, *La Transcaucasie au Néolithique et au Chalcolithique*, Oxford, Tempus Reparatum, 1995

DARLES C., ROUX J.-C., BRETON J.-F., « L'architecture en brique crue au Yémen de l'Antiquité à nos jours » in CHAZELLES Claire-Anne de, KLEIN Alain et POUSTHOMIS-DALLE Nelly (éds), *Les cultures constructives de la brique crue. Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue-3*, Montpellier, Éd. de l'Espérou, 2011, p.13-29

DAUNE-LE BRUN Odile, « La terre à bâtir, son emploi dans les constructions du Néolithique précéramique récent de Chypre », in CHAZELLES Claire-Anne de, KLEIN Alain (éds), *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre. Actes de la table-ronde de Montpellier 17-18 novembre 2001*. 1. Terre modelée, découpée ou coffrée : matériaux et modes de mise en oeuvre, Montpellier, Éd. de l'Espérou, 2003, p.151-160

DELOUGAZ Pinhas, *Plano-convex Bricks and Method of their Employment*, Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 1933

GUEST-PAPAMANOLI Anna, « L'emploi de la brique crue dans le domaine égéen à l'époque néolithique et à l'Âge du Bronze », *Bulletin de correspondance hellénique*, 102/1, 1978, p.3-24

HANSEN Svend, MIRTSHULAVA Guram, « The datings », in LYONNET Bertille, GULIYEV Farhad, HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, HANSEN Svend and MIRTSHULAVA Guram (eds.), *Ancient Kura 2010-2011: The first two seasons of joint field work in the southern Caucasus*. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 44, 2012, p.85-86

HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, « Excavations in the Mil Plain sites, 2012-2014 », in HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, LYONNET Bertille, GULIYEV Farhad, HANSEN Svend and MIRTSHULAVA Guram (eds.), *The Kura Projects: New Research on the Late Prehistory of the Southern Caucasus*. Archäologie in Iran und Turan, Berlin, Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, 2017, p.11-42

IOSELIANI Vladimir, « Architecture Debris from the Burnt Layers », in HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, LYONNET Bertille, GULIYEV Farhad, HANSEN Svend and MIRTSHULAVA Guram (eds.), *The Kura Projects: New Research on the Late Prehistory of the Southern Caucasus*. Archäologie in Iran und Turan, Berlin, Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, 2017, p.281-286

KIGURADZE Tamaz, *Neolithische Siedlungen von Kvemo-Kartili, Georgien*, München, Beck, 1986

- KUSHNAREVA Kariné Ch., *The Southern Caucasus in Prehistory: Stages of Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the Second Millennium BC*, Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1997
- LEMONNIER Pierre, « De la culture matérielle à la culture ? Ethnologie des techniques et Préhistoire », Collectif, 25 ans d'études technologiques en Préhistoire, bilan et perspectives, Juan-les-Pins, APDCA, 1991, p.15-20
- LEROI-GOURHAN André, *Évolution et techniques [2]. Milieu et techniques*, Paris, Albin Michel, 1945
- LYONNET Bertille, GULIYEV Guliyev, in collaboration with Emmanuel BAUDOUIN, Laurence BOUQUET, Gaëlle BRULEY-CHABOT, Annaïk SAMZUN, Michel FONTUGNE, Émeline DEGORRE, Xavier HUSSON and Pascal RAYMOND, « Mentesh Tepe (Azerbaïdjan) a preliminary report on the 2012-2014 excavations », dans HELWING Barbara, ALIYEV Tevekkül, LYONNET Bertille, GULIYEV Farhad, HANSEN Svend and MIRTSHULAVA Guram (eds.), *The Kura Projects: New Research on the Late Prehistory of the Southern Caucasus*. Archäologie in Iran und Turan, Berlin, Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, 2017, p.125-140
- NARIMANOV I.N., *Kul'tura Drevneyshego Zemledel'chesko-Skotovochoeskogo Naseleniya Azerbadzhana, Epokho Eneolita VI-IV tys. do n.e. [The culture of the earliest farmers and herders in Azerbaijan, Chalcolithic period 6th-4th millennia BC]*, Baku, Elm, 1987
- PETREQUIN Pierre, CASSEN Serge, « Chapitre 7. Des innovations techniques pendant le Néolithique et leurs représentations sociales », GUILAINE Jean, GARCIA Dominique, *La Protohistoire de la France*, Paris, Hermann Histoire et Archéologie, 2018, p.127-140
- SAUVAGE Martin, *La brique et sa mise en oeuvre en Mésopotamie : des origines à l'époque achéménide*, Paris, ERC, 1998
- SAUVAGE Martin, « Les briques de grande taille à empreintes de doigts : le Choga Mami Transitional et la culture de Oueili », KEPINSKI Christine et BRENIQUET Catherine (eds), *Études mésopotamiennes : Recueil de textes offert à Jean-Louis Huot*, Paris, ERC., 2001, p.417-447
- SAUVAGE Martin, « Les débuts de l'architecture de terre au Proche-Orient », ACHENZA Maddalena, CORREIA Mariana, GUILLAUD Hubert (eds), *L'architettura in terra cruda del Mediterraneo. Prima Conferenza mediterranea sull'architettura in terra cruda*, Cagliari, Edicom Edizioni, 2009, p.189-198
- SAUVAGE Martin, « L'architecture de brique crue en Mésopotamie », CHAZELLES Claire-Anne de, KLEIN Alain et POUSTHOMIS Nelly (éds), *Les cultures constructives de la brique crue. Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue-3*, Montpellier, Éd. de l'Espérou, 2011, p.89-100
- TUNCA Önhan, *L'architecture religieuse protodynastique en Mésopotamie*, Louvain, Peeters, 1984
- VAVILOV Nikolai I., « Problemy proiskhozhdeniya mirovogo zemledeliya v svete sovremennykh issledovaniy [Issues concerning the origin of world agriculture in the light of contemporary investigations] », *Doklady sovetskikh delegatov na II Mezhdunarodnom kongresse po istorii nauki i tekhniki*, London, 1931. *Izbrannye study*, Moscou, Leningrad, 1932, p.143-152
- WULFF Hans E., *The Traditional Crafts of Persia: their Development, Technology, and Influence on Eastern and Western Civilizations*, Cambridge, The M.I.T. press, 1966

RÉSUMÉS

Si l'origine des premières communautés sédentaires du Caucase à la fin du 7^e millénaire est toujours débattue, une reprise récente des données archéologiques sur les techniques architecturales tend à montrer que les relations culturelles avec la Mésopotamie sont complexes. L'évolution de la technique de la brique crue illustre parfaitement cette ambivalence. Les découvertes archéologiques effectuées à Aruchlo et à Mentesh Tepe confirment l'emploi de la technique du moulage dès la phase formative du Néolithique. L'origine de cette innovation technique semble être le fruit d'une invention autonome et non d'un transfert de savoir-faire venu de Mésopotamie. Cet article est aussi l'occasion de faire un bilan des moyens à disposition des archéologues pour reconnaître les différentes techniques de façonnage de la brique sur le terrain.

If the birth of the first sedentary communities in the Southern Caucasus at the end of the 7th millennium BC is discussed, a resumption of archaeological data on architectural techniques demonstrates that cultural relationships with Mesopotamia are complex. The evolution of mud brick technique illustrates this inconsistency. Recent archaeological discoveries at Aruchlo and Mentesh Tepe attest the use of moulding since the beginning of Neolithic. The origin of this technical innovation is probably the result of an autonomous invention and not of a know-how transfer from Mesopotamia. This article is also an opportunity to review the resources available to archaeologists to identify the different manufacturing techniques on the field.

INDEX

Mots-clés : histoire des techniques, brique, archéologie, moulage, archéologie du bâti, construction, modelage, matériau

Keywords : history of technology, materials, archeology, mud brick, building, moulding, modelling

Thèmes : Un objet une technique




Fig.1 : Carte générale du Caucase avec les sites néolithiques mentionnés dans le texte et les différentes attestations de la brique




Fig.2 a-b : Mentesh Tepe, Azerbaïdjan (Chalcolithique, 5e millénaire). Traces de raclage sur une brique crue moulée




Fig.3 : Mentesh Tepe, Azerbaïdjan (Chalcolithique, 5^e millénaire). Stigmates laissés lors du retrait du moule et affaissement des parois




Fig.4 a-b : Mentesh Tepe, Azerbaïdjan (Néolithique, début du 6^e millénaire). Bourrelets laissés lors du retrait du moule sur une brique crue plano-convexe moulée




Fig.5 : Mentesh Tepe, Azerbaïdjan (Néolithique, début du 6^e millénaire). Traces supposées de raclage sur la face supérieure d'une brique crue moulée plano-convexe




Fig.6 : a) Aruchlo, Géorgie (Néolithique, début du 6^e millénaire). Stigmates caractéristiques d'une brique moulée avec bourrelet supérieur, bourrelet inférieur et parois rectilignes (d'après Joseliani 2017 : 206, fig. 12) ; b) Section d'une brique plano-convexe (d'après Delougaz 1933 : 5, fig. 4)



Fig.7 : Mentesh Tepe, Azerbaïdjan (Néolithique, début du 6^e millénaire). Bâtiment semi-enterré 1031 (Baudouin et al. 2017 : 45, fig. 3)

Processus de fabrication	Brique modelée (Jurensche 1981 : 60-64)	Brique pressée (Savaage 1998 : 21)	Brique coupée (Douxer-Le Brun 2001 : 156)	Brique moulée		
				« à coup d'eau » (Dout et al. 1979 : 113-118)	« moule enfoncé » (Jurensche 1981 : 65)	« à coup de sable » (Dout et al. 1979 : 118)
Choix du matériau	Mélange de terre et d'eau + ajout de dégraissant végétal ou minéral					
Consistance de la terre à bâtir	?	?	terre molle ? ou utilisée en abondance ? si besoin plus abondance d'eau	terre molle si besoin plus abondance d'eau	terre molle ? + eau utilisée en abondance ? si besoin plus abondance d'eau	terre ferme si besoin plus abondance d'eau
Préparation du matériau	façonnage d'une boule de terre à l'aide d'une palette sur une couche isolante (végétale ?) empreintes de doigts sur la face inférieure moulage peu important	façonnage d'une boule de terre à l'aide d'une palette sur une couche isolante (végétale ?) empreintes de doigts sur la face inférieure moulage peu important	Motte de terre déposée sur un lit de paille empreintes de doigts sur la face inférieure moulage peu important	façonnage d'une boule de terre à l'aide d'une palette sur une couche isolante (végétale ?) empreintes de doigts sur la face inférieure moulage important	terre étalée sur une couche isolante (végétale ?) empreintes de doigts sur la face inférieure moulage important	façonnage d'une boule de terre à l'aide d'une palette moulage important
Les différentes étapes liées à la technique de façonnage	empreintes de doigts sur la partie supérieure de la brique pour faciliter l'adhésion du mortier (non systématique) roulage ou tamisage et empreintes de doigts (?)	Brique pressée sur ses bords collés entre deux planches longs outils avec des parois rectilignes	Bords découpés à l'aide d'un objet tranchant Tanches frottées à la main pour leur donner des bords arrondis Bords et angles arrondis	Boule pressée dans un moule sans fond Bords rectilignes et arrondis Terre défilée à la main ou à l'aide d'un outil Bords et angles arrondis Moule retiré par le haut	Moule enfoncé dans la terre défilée Boule projetée dans un moule à trois parois préalablement humidifiée et occupée de sable ou à fond arrondi Terre défilée à la main ou à l'aide d'un outil Bords et angles arrondis Moule retiré par le haut	Brique projetée dans un moule à trois parois préalablement humidifiée et occupée de sable ou à fond arrondi Terre défilée à la main ou à l'aide d'un outil Bords et angles arrondis Moule retiré par le haut
Séchage	Séchage à plat puis sur la tranche					

Tableau 1 : récapitulatif de la chaîne opératoire des différentes techniques de façonnage de la brique (en rouge, les éléments observables sur le terrain et en violet, les éléments observables par une analyse micromorphologique).