

### Rôle des caractéristiques (micro-)structurales des poudres de BP et B 12 P 2 sur leur stabilité et leur aptitude au frittage SPS

Yves Tahan, Olivier Rapaud, Nicolas Pradeilles, Alexandre Maitre, Sarah Dine, Dominique Vrel, Hicham Moutaabbid, Yann Le Godec

#### ▶ To cite this version:

Yves Tahan, Olivier Rapaud, Nicolas Pradeilles, Alexandre Maitre, Sarah Dine, et al.. Rôle des caractéristiques (micro-)structurales des poudres de BP et B 12 P 2 sur leur stabilité et leur aptitude au frittage SPS. Journées annuelles 2023 du GFC, Mar 2023, Limoges, France. hal-04299693

HAL Id: hal-04299693

https://hal.science/hal-04299693

Submitted on 22 Nov 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.




# Rôle des caractéristiques (micro-)structurales des poudres de BP et B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> sur leur stabilité et leur aptitude au frittage SPS


Yves TAHAN<sup>1</sup>, Olivier RAPAUD<sup>1</sup>, Nicolas PRADEILLES<sup>1</sup>, Alexandre MAITRE<sup>1</sup>, Sarah DINE<sup>2</sup>, Dominique VREL<sup>2</sup> Hicham MOUTAABBID<sup>3</sup>, Yann LE GODEC<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IRCER, UMR CNRS 7315, 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, <sup>2</sup> LSPM, UPR CNRS 3407, 99 Av. Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse, <sup>3</sup> IMPMC, UMR CNRS 7590, 4 place Jussieu, 75005 Paris

## Contexte

Système B-P peu connu dans la littérature. Deux phases identifiées et caractérisées : le phosphure de bore BP et le sous-phosphure de bore B<sub>12</sub>P<sub>2</sub>. Peu de travaux concernant le domaine de stabilité thermique de ces phases -> Etude de stabilité en vue du frittage SPS de BP et B<sub>12</sub>P<sub>2</sub>.





### Étude de la stabilité thermique de BP Frittage de pastilles de BP par SPS Quelle est le mécanisme de (Ø 10 mm) [7] **décomposition** de **BP** en **B**<sub>12</sub>**P**<sub>2</sub> ? 1200 °C Étude de la **stabilité thermique** de BP à BP Fragmentation **Poudre initiale** partir d'une poudre issue de la des grains BP Grains facettés magnésiothermie (1) Formation de de BP $B_{12}P_2$ dans les 100 grains de BP 1<sup>ère</sup> perte de masse : **1,3 %** 100 nm 200 nm 90 Dissociation de gaz adsorbés $B_{12}P_2$ à la surface [5] Début 614°C <u>2<sup>ème</sup> perte de masse</u> : **50,1** % principale secondaire Début 1122 °C 1120 °C 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Fin 1460 °C Température de frittage (° C) Identification de la température du début 1150 °C Décomposition partielle 1250 °C de **décomposition** ≈ **1120** °C **50 Fragmentation** de BP $BP \rightarrow B_{12}P_2 \approx 1050 \text{ °C } (T_{SPS})$ **Dissociation** en BP la **surface** des ilots de grains de 600 800 1000 1200 grains en plus $B_{12}P_2$ **BP** et **B**<sub>12</sub>**P**<sub>2</sub> **Temperature (°C)** petits grains $\frac{12}{5}$ BP $\rightarrow \frac{1}{5}$ B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> + P<sub>2</sub>(g) 100 nm 200 nm 200 nm La **décomposition** de BP en B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> est un grand **frein** au frittage de BP [5] R. Gui et al., Phys. Rev. B, 101, (2020) $(T > 1120^{\circ}C)$ [6] [6] A.S. Alikhanyan et al., Russ. J. Inorg. Chem, 49, (1975), 1846 [7] M. Trujillo, stage de Master 2, (2016)

### Stabilité thermique et frittage du B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> par SPS Conclusion Frittage de pastilles de B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> Stabilité thermique du B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> **Mécanisme** de decomposition de BP (Ø 20 mm) $P_2(g)$ ■ BPO<sub>4</sub> $B_{12}P_2$ : Après frittage - 1750 °C **Cycle de frittage :** ≈1120 °C 1. Vaporisation d'une partie du phosphore Palier de 10 min à 1750 °C The A A A BP BP (≈ 1120°C) 100 MPa sous vide 2. Fragmentation des grains de BP sous l'effet des **B**<sub>12</sub>**P**<sub>2</sub> : Poudre - 1250 °C contraintes liée au départ de gaz : P<sub>2</sub> (g) d<sub>relative</sub> > 99 % 3. Amplifiée par changement de système cristallin : E = **436** GPa $B_{12}P_2$ : Poudre initiale **BP** cubique $\rightarrow$ **B**<sub>12</sub>**P**<sub>2</sub> rhomboédrique B = **190** GPa · her hand 50 μm Stabilité thermique de B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> : **résultats prometteurs** pour le frittage $\mathbf{B_{12}P_2}$ $\mathbf{B_4C}$ SiC **Dureté Vickers** 2θ (°) Obtention d'une céramique polycristalline de B<sub>12</sub>P<sub>2</sub> de $B_{12}P_2$ stable à haute température Hv (GPa) très grande dureté Transition de phase du BP résiduel en $B_{12}P_2$ 26 **35,9 ±0,8** 38









