



**HAL**  
open science

## Fabrication et caractérisation par MFM d'un réseau de nanoplots magnétiques pour la spintronique moléculaire

Kevin Dalla, Louis Thomas, Thierry Melin, Stéphane Lenfant, Sylvie Godey

### ► To cite this version:

Kevin Dalla, Louis Thomas, Thierry Melin, Stéphane Lenfant, Sylvie Godey. Fabrication et caractérisation par MFM d'un réseau de nanoplots magnétiques pour la spintronique moléculaire. Forum de microscopie a sondes locales 2024, Apr 2024, Valpré, Lyon, France. hal-04563181

**HAL Id: hal-04563181**

**<https://hal.science/hal-04563181>**

Submitted on 29 Apr 2024

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Fabrication et caractérisation par MFM d'un réseau de nanoplots magnétiques pour la spintronique moléculaire

Kevin Dalla Francesca, Louis Thomas, Thierry Mélin, Stéphane Lenfant, Sylvie Godey

Univ. Lille, CNRS, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 – IEMN - Institute for Electronics Microelectronics and Nanotechnology, Lille, France

## Fabrication et Caractérisations topographique






Image MEB du réseau de nanoplots




Nanoplots de 16 nm de diamètre  
Espacés de 100 nm

Image AFM topographie



Convolution de la pointe




Réf: protocole fabrication nanoplots

High speed e-beam lithography for gold nanoarray fabrication and use in nanotechnology, J. Trasobares, F. Vaurette, M. François, H. Romijn, J.-L. Codron, D. Vuillaume, D. Théron and N. Clément, Beilstein J. of Nanotechnology, 2014


Fabrication d'un réseau de nanoplots de 20 nm de diamètre et de 20 nm d'épaisseur maîtrisé

## Mesures Magnetic Force Microscopy sur nanoplot de Cobalt

Principe de mesure




30 min après exposition à l'air




Présence d'aimantation

1 semaine après exposition à l'air






Oxydation du Co et diffusion du CoO<sub>2</sub>





Suppression ou diminution de l'oxydation du Co

Fabrication de nanoplot aimanté qui grâce à un revêtement en platine est protégé en grande partie des effets d'oxydation et maintien les propriétés magnétique

## Mesures de Magnéto-transport par STM sur ilots de Cobalt



Ilots de Co évaporé par e-beam sur une surface de Cu (111), mesuré à 10<sup>-10</sup>mbar et 4K



Courbes Intensité (I) en fonction du champ magnétique (B) à une tension constante V = -0,27V

Réf: TMR sur ilots de Co


Hirofumi Oka, Kun Tao, Sebastian Wedekind, Guillemín Rodary, Valeri S. Stepanyuk, Dirk Sander, and Jurgen Kirschner ; Physical Review Letter, 2011, 107, 187201

## Tunnel Magneto Resistance (TMR)

Variation de la résistance électrique en la présence d'un champ magnétique

$$TMR = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P} = \frac{I_P - I_{AP}}{I_{AP}}$$

## Perspectives projet MAGMA



Projet: Magnéto-transport dans des nano-objets fonctionnalisés par des molécules auto-assemblées

- Greffer des molécules sur les nanoplots
- Caractériser le greffage par AFM et MFM
- Mesure TMR sur les nanoplots avec le JT STM
- Impact des molécules sur la TMR du système

Projet financé par la région Haut-de-France

